

# KORROSIONSPRESTANDA PASSIVERINGAR

## TIMMAR TILL VITKORROSION

Gul och sealer		P2 T2	168h	<b>SUR/ALKALISK ZINK</b> Fe/Zn
Svart och sealer	P4 T2	120h		
Gul	P2	120h		
Blå P1		16h		

Transparent och sealer		P5 T2	216h	<b>ZINK-JÄRN</b> Fe/ZnFe
Svart och sealer	P4 T2	168h		
Svart och post dip	P4	168h		
Transparent	P5	168h		

NSS ISO 9227

Uppfyller krav enligt ISO 19598



ALVESTA GALVANISERINGSVERKSTAD AB